

# Ensis DWG 2462

## Консервационный состав для долгосрочной защиты от коррозии с водовытесняющими свойствами

### ОПИСАНИЕ

Ensis DWG 2462 консервационный состав для долгосрочной защиты металлов от коррозии в процессе хранения и использования.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Ensis DWG 2462 может наноситься погружением. После испарения растворителей Ensis DWG 2462 оставляет на поверхности тонкую смазочную защитную пленку, которая легко может быть удалена водными щелочными или углеводородными очистителями.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Продукт используется в состоянии поставки.

### ТИПИЧНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Плотность при 20°C	831	ASTM D4052
Вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /сек	Тиксотропный состав	ASTM D 445
Температура вспышки в закрытом тигле, °C	65	ASTM D 93
Толщина пленки, мкм	33	
Классификация по ISO 6743-8	ISO-L-REE	

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок защиты в помещении 24 месяца
- Срок защиты вне помещения под навесом 12 месяцев
- Срок защиты вне помещения без навеса 6 месяцев
- Нейтрализует отпечатки пальцев

### ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в чистом, сухом помещении, вдали от легко воспламеняемых материалов, источников тепла и прямого солнечного света. Рекомендуемая температура хранения 5°C - 35°C. Придерживайтесь складского принципа – «первый пришел - первый ушел». Рекомендуемый срок хранения 24 месяцев.

### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Информация по вопросам безопасности и охраны здоровья содержится в паспорте безопасности продукта (Material Safety Data Sheet, MSDS), который может быть получен у представителя Houghton.

Использованное масло и тара должны утилизироваться уполномоченной организацией. Не сливайте масло в канализацию, почву и водоемы.

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Houghton.

#### Houghton plc

Beacon Road Trafford Park Manchester M17 1AF

Tel +44 (0) 161 874 5000

Fax +44 (0) 161 874 5001

E-mail [uk.enquiries@houghtoneurope.com](mailto:uk.enquiries@houghtoneurope.com)

